

Декоративный кварцевый песок, серый 0,7-1,2 мм

Свойства

HADALAN® DQ0712 89M – это светостойкий и износостойкий декоративный кварцевый песок для изготовления превосходных напольных покрытий.

- светостойкость
- стабильность цветового оттенка
- стойкость к истиранию
- стойкость к погодным воздействиям

Применение

HADALAN® DQ0712 89M используется в сочетании с соответствующим вяжущим HADALAN® для изготовления напольных покрытий, наносимых шпателем или россыпью, в помещениях и на открытом воздухе.

Области применения

- Полы на балконах и террасах
- Полы внутри помещений
- Наружные лестницы
- Минеральные поверхности

Технические данные

Упаковка	Бумажный мешок
Емкость	25 кг
Форма поставки	40 мешков на паллете
Цвет	серый
Зернистость	0,7-1,2 мм
Хранение	В сухом месте, 24 месяца

Расход

При укладке покрытия россыпью	3-4 кг/м ²
При укладке покрытия шпателем	~ 7 кг/м ²

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, иметь сухую поверхность, его необходимо очистить от загрязнений, пыли и остатков чистящих средств или других веществ, снижающих адгезию. При сильных колебаниях температуры, в комбинации с повышенной влажностью воздуха, существует опасность образования конденсата на поверхности основания. Перед началом работ по выполнению покрытия эта водяная пленка должна полностью высохнуть.

Нанесение:

- 1. Нанесение покрытия россыпью**
Нанести прозрачный **HADALAN® PUR Top 32P transparent** в качестве клеящего слоя.
- 2. Обильно насыпать HADALAN® DQ0712 89M** полосами прямо в свежий клеящий слой. Следить, чтобы была обработана вся поверхность.
- 3. На следующий день несвязанный кварцевый песок смести или удалить пылесосом. Затем мохеровым валиком нанести прозрачный HADALAN® PUR Top 32P transparent.**
- 1. Нанесение покрытия шпателем**
Предварительно нанести на основание прозрачный **HADALAN® PUR Top 32P transparent**. Еще свежий слой слегка посыпать кварцевым песком горячей сушки **Quartz051 57M**. Этот слой должен просохнуть. Он гарантирует достаточную адгезию для последующего покрытия, наносимого шпателем.
- 2. Добавить в HADALAN® DQ0712 89M 6% HADALAN® LF68 12P** и интенсивно смешать медленно работающей дрелью с мешалкой. Затем переложить в чистую емкость и еще раз быстро перемешать.
- 3. Смесь полосами распределить с помощью шпателя для нанесения мастики и затем уплотнить гладилкой.**
- 4. Более подробную информацию см. в соответствующих технических памятках или в Руководстве "Санация, нанесение покрытий и декоративное оформление с помощью жидких продуктов HADALAN® PUR".**

Системные продукты hahne

HADALAN® LF68 12P
HADALAN® EPV 38L
HADALAN® PUR Top 32P transparent
Quartz051 57M

Важные указания

- Соблюдать указания нашего Руководства по выполнению работ и в соответствующих технических памятках.
- Для оптически связанных поверхностей использовать декоративный кварцевый песок из одной партии. При применении продукта из различных партий возможны отклонения цвета.

Основные компоненты

Декоративный кварцевый песок

Техника безопасности / рекомендации

Особых мер не требуется.

Утилизация

Для всех систем действует правило: Для переработки допускается сдавать партнеру по утилизации Interseroh только совершенно пустые емкости. Остатки материала могут быть утилизированы по коду отходов ЕАК № 17 09 04 (смешанный строительный мусор и отходы строительства за исключением классифицированных по кодам 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03).

Изготовитель

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Мюленешвег 6,
49090 Оснабрюк, Германия
Тел. +49 2363 5663-0,
Факс +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de
info-hahne@sievert.de

Импортер (продавец)

АО «Зиверт Рус»
142407, Московская область, г. Ногинск,
Территория Ногинск-Технопарк, дом 12, офис 205
Тел: +7 (495) 783-96-64
+7 (495) 783-92-59
moscow@sievert-rus.ru
www.hahne.ru
www.xahne.pdf

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продуктов возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. Состояние информации: 2.2021