INTRASIT® AS 88OS

Гидроизоляционные стержни для устройства горизонтальной отсечной гидроизоляции

Свойства

INTRASIT® AS 88OS – это стержни из специального волокна, пропитанные инъекционным составом на силановой основе. Гидроизоляционные стержни готовы к применению и могут вводиться непосредственно в просверленное отверстие. Гидрофобный пропитывающий материал глубоко проникает во влажную кладку.

- Полностью готовы к применению
- Простой и чистое введение
- Останавливает поднимающуюся влажность

Применение

INTRASIT® AS 88OS используется, прежде всего, для дополнительной горизонтальной отсечной гидроизоляции при ремонте кирпичной кладки. Для этого пропитанные стержни вводят в каменную кладку через горизонтально просверленные отверстия. Содержащийся в стержнях гидрофобизирующий инъекционный материал образует эффективный барьер против влажности и таким образом позволяет высушить стену.

Области применения

- Создание горизонтальной отсечной гидроизоляции
- Все стандартные виды кладки

Технические данные

Упаковка	Алюминиевый пакет
Количество в упаковке	10 стержней
Длина	180 мм
Диаметр	12 мм
Хранение	В горизонтальном положении, в сухом прохладном месте, 12 месяцев (в закрытой упаковке)

Расход

1 стержень на каждые 18 см глубины отверстия,
1 отверстие каждые 12 см

Толщина стены	
11,5 см	0,5 стержня (90 мм)
24 см	1,0 стержня (180 мм)
36 см	1,5 стержня (270 мм)
48 см	2,0 стержня (360 мм)

INTRASIT® AS 88OS

INTRASIT® AS 88OS

Выполнение работ

1. Просверлить отверстия с интервалом 12 см (диаметр просверливаемых отверстий 12 мм, глубина соответствует длине устанавливаемого стержня плюс 1 см). Просверливаемые отверстия как правило располагают в горизонтальном шве, или в самом низкорасположенном доступном растворном шве. Уменьшить давление сверла примерно за 40 мм до конца отверстия.
2. Если обломки и/или пыль при сверлении мешают ввести стержень, отверстия очистить или продуть сжатым воздухом.
3. Стержни **INTRASIT® AS 88OS** вводить в отверстия до тех пор, пока конец стержня не будет заглублен примерно на 5 мм.

Важные указания

- Стержни доставать из алюминиевого мешка поштучно.
- Стержень вставлять в отверстия без значительных усилий.
- Если при обламывании стержня его кончик выступает из отверстия, это не ухудшает эффективность. Отверстия заделывают при ремонте.

Основные компоненты

Силан, силоксан

Техника безопасности

При работе с химическими продуктами соблюдать обычные меры гигиены и предосторожности. Надеть подходящую защитную одежду.

Утилизация

Для всех систем действует правило: Для переработки допускается сдавать партнеру по утилизации Interseroh только совершенно пустые емкости. Остатки материала могут быть утилизированы по европейскому коду отходов № 08 04 10 (отходы, содержащие клеи и герметики, за исключением классифицируемых по коду 08 04 09).

Изготовитель

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Мюленешвег 6,
49090 Оснабрюк, Германия
Тел. +49 2363 5663-0,
Факс +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de
info-hahne@sievert.de

Импортер (продавец)

АО «Зиверт Рус»
142407, Московская область, г. Ногинск,
Территория Ногинск-Технопарк, дом 12, офис 205
Тел: +7 (495) 783-96-64
+7 (495) 783-92-59
moscow@sievert-rus.ru
www.hahne.ru
www.хане.рф

Данная информация основана на обширных проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. В рамках дальнейшей разработки продуктов возможны технические изменения. В остальном действуют наши общие правила заключения сделок. Состояние информации: 02.2021